

Názov výrobku:  
Zaradenie výrobku:  
Stručný popis výrobku:

# DECO COLOR ZINC METALLIC

## Rýchloschnúci prípravok z hliníka a zinku

Oprava a ochrana pozinkovaných konštrukcií

**Popis:** Rýchloschnúci prípravok z hliníka a zinku na ochranu a opravu poškodených pozinkovaných konštrukcií alebo ich prvkov, v miestach zvarov alebo rezania plechov. Používa sa na údržbu hliníkových profilov. Pre ošetrované pozinkované a neošetrené oceľové povrchy.

### Vlastnosti:

Vynikajúca katódová ochrana proti korózii vďaka aplikácii hliníka  
Výrobok s vynikajúcou príľnavosťou k neželezným kovom a železu  
Odolný voči vysokým teplotám do + 500 ° C  
Odolnosť voči poveternostným podmienkam.  
Možnosť lokálneho zvárania  
Farby základnej hliníkovej farby v lesku.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie  
Boli použité voľné plyny od CFC

### Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Objem	400/600ml
Báza	kumarónová živica
Farba	strieborná
Lesk	lesklý
Teplota aplikácie	15-25° C
Doba schnutia	10-15 min
Suchý na dotyk	30-40 min
Tvrдый/ pripravený na ďalšiu vrstvu	24 h
Výdatnosť	1-1,5 m <sup>2</sup> s jednou aplikáciou
Odolnosť voči vysokej teplote	do 500° C
Obsah VOC	približne 80%
Obsah tuhých látok	približne 20%
Odolnosť voči benzínu	nepostačujúca
Odolnosť voči alkoholu	dobrá
Nutnosť základnej farby	neodporúčané
Možnosť aplikácie iných povrchov	možné

**Použitie:** Pred použitím starostlivo prečítajte leták alebo pokyny na obale a postupujte podľa pokynov výrobcu.

**Príprava podkladu:** Všeobecné pravidlo, ktoré sa vzťahuje na všetky druhy výrobkov pripravených na maľovanie, je predovšetkým: brúsiť, vysušiť a odmasťovať. Upozornenie. Kompatibilné so všetkými systémami farieb (alkydové, akrylové, nitro kombinácie) riediteľných vodou a na báze rozpúšťadiel.

### Spôsob použitia:

Najlepšie je maľovať pri teplote 15-25 ° C [optimálna teplota pre dobré schnutie laku].

Nezabudnite, že doba sušenia laku závisí aj od vlhkosti vzduchu a hustoty výrobku.

Maľovanie by sa malo vykonávať vo vetraných miestnostiach.

Pred prvým striekaním, kontajner pretrepávajte jednu minútu, čo spôsobí miešanie prostredníctvom vo vnútri nachádzajúcej sa guľôčky. Potom vykonajte skúšobné striekanie.

Naneste niekoľko tenkých vrstiev, a nie jednu hrubú, vo vzdialenosti 25-30 cm od lakovaného povrchu

Po nanosení každej vrstvy počkajte niekoľko minút. Po ukončení vyčistite trysku.

Otočte nádobu hore dnom stlačením dýzy približne po dobu 3 sekúnd.

**Balenie:** podľa aktuálnej ponuky - viď [www.farby.sk](http://www.farby.sk)

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.

Výhradný distribútor pre SR:



**L & Š, s.r.o.**  
Novozámocká 199  
949 05 Nitra  
tel.: +421 906 991 000  
email: [vonitra@farby.sk](mailto:vonitra@farby.sk)  
[www.farby.sk](http://www.farby.sk)